

## БАНАМА

<b>Состав</b> / Composition	100% PES
<b>Длина рулона</b> / Roll length	~ 50 m
<b>Вес</b> / Weight	280 g/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Ширина</b> / Width	148 cm ± 2 cm
<b>Стойкость к Истиранию</b> / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:1998+Cor1:2002)	> 100.000 <b>циклов</b> / cycles
<b>Устойчивость цвета к трению</b> / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2001)	
- <b>Сухой</b> / Dry	4-5 балла
- <b>Мокрый</b> / Wet	4-5 балла
<b>Выгорание цвета</b> / Color fastness to light (ISO 105 B02:1994+A1:1998+A2:2000)	3-4 балла
<b>Прочность на разрыв</b> / Tearing Strenght (ISO 13937-1:2000+Cor. 1:2004)	
- <b>Основа</b> / Warp	>63 N
- <b>Уток</b> / Wef t	>63 N
<b>Раздвигаемость нитей шва</b> / Seam Per formance (ISO 13936-1:2004)	
- <b>Основа</b> / Warp	> 200 N
- <b>Уток</b> / Wef t	> 200 N
<b>Сопrotивление пиллингу</b> / Pilling resistance (ISO 12947-2:1998+Cor. 1:2002)	4-5 балла

### Уборка и уход / Cleaning and care:



Шкала для определения степени изменения первоначальной окраски состоит из пяти или девяти пар полосок определённого цвета, которые позволяют оценивать устойчивость окраски от 5 до 1 балла.

Оценка 5 баллов означает высшую степень устойчивости окраски и представлена двумя идентичными полосками определённого цвета, контраст между которыми равен нулю.